

# TECHNICKÝ LIST

## PÁSKA ALU SAMOLEPÍCÍ 38943



|  |  |                |
|--|--|----------------|
| <b>MATERIÁL</b>                                    | Hliníková fólie  |                |
| <b>LEPIDLO</b>                                     | Akrylové lepidlo na bázi rozpouštědel se zpomalovačem hoření |                |
| <b>TLOUŠŤKA FÓLIE</b>                              | 0,035 mm   |                |
| <b>CELKOVÁ TLOUŠŤKA</b>                            | 0,064 mm   |                |
| <b>ODDĚLOVACÍ VRSTVA</b>                           | Bílý silikonový separační papír potažený PE                  |                |
| <b>TLOUŠŤKA ODDĚLOVACÍ VRSTVY</b>                  | 0,1 mm   |                |
|  |  |                |
|  |  |                |
| <b>VLASTNOSTI</b>                                  | <b>JEDNOTKA</b>  | <b>HODNOTA</b> |
| Počáteční lepidlost                                | CM   | ≤10            |
| Přilnavost   | N.25mm   | ≥10            |
| Přilnavost 180°C                                   | N/25mm   | 20             |
| Pevnost v tahu                                     | N/25mm   | 85             |
| Průtažnost   | %  | 5              |
| Voděodolnost                                       | /  | Ano            |
| UV odolnost  | /  | Ne             |
| Odolnost proti ohni                                | Třída  | V-0            |
| Odolnost proti vlhkosti                            | /  | Ano            |
| Teplota aplikace                                   | °C   | 0 ~ +50        |
| Teplotní odolnost                                  | °C   | -10 ~ +120     |
| Skladovatelnost<br>(Při cca. +20°C a 50% vlhkosti) | Měsíc  | ≥24            |

Přeloženo z originálu.